



SANCO Plus® N

Typ szkła	Budowa szkła	Wartość Ug według DIN EN 673	Współczynnik przenikania światła	Całkowity współczynnik przenikalności energii według DIN EN 410	Odbicie światła na zewnątrz	Grubość elementu
	mm	W/m ² K	LT %	wartość g	LR %	mm (wartość przybliżona)
SANCO Plus N	4 - 12L - 4	1,6	79	63	13	20
SANCO Plus N	4 - 14L - 4	1,5	79	63	13	22
SANCO Plus N	4 - 16L - 4	1,4	79	63	13	24
SANCO Plus N	4 - 20L - 4	1,4	79	63	13	28
SANCO Plus N	4 - 12AR - 4	1,3	79	63	13	20
SANCO Plus N	4 - 14AR - 4	1,2	79	63	13	22
SANCO Plus N	4 - 16AR - 4	1,2	79	63	13	24
SANCO Plus N	4 - 20AR - 4	1,2	79	63	13	28

L = powietrze, AR = argon