



SANCO Sun® T

Typ szkła	Budowa szkła	Wartość Ug według DIN EN 673	Współczynnik przenikania światła	Całkowity współczynnik przenikalności energii według DIN EN 410	Odbicie światła na zewnątrz
	mm	W/m ² K	LT % (±2)	g- % (±2)	LR % (±2)
SANCO Sun T Niebieski 30	6 - 16AR - 4	1,2	27	23	29
SANCO Sun T Niebieski 50	6 - 16AR - 4	1,2	43	36	21
SANCO Sun T Srebrny 20	6 - 16AR - 4	1,2	18	17	28
SANCO Sun T Neutralny 50	6 - 16AR - 4	1,2	45	38	14

Powłoka SANCO Sun COMBI na pozycji 2

AR = argon